ADITIVO AX-5848 - 6405848

Descripción del Producto

Producto Adecuado para Aplicación en el proceso de inyección, soplado, perfiles de extrusión y en las películas, la mejora de las caracteristicas de procesamiento, lo que reduce la adherencia de los polimeros en las piezas metálicas de las máquinas, la reducción de la fractura de el fundido y esfuerzo de torsión, reduce o elimina la acumulación en la matriz, tiene una excelente estabilidad térmica y puede ser utilizado en todas las resinas olefínicas.
Dosis recomendada : 0,3 - 3,0 %
Resina vehículo: PE
Concentrado de Auxiliar de redimiento del flujo - ingrediente activo de tercera generación
Observaciones Puede ser aplicado principalmente en películas mono y multicapa, artículos soplados y injectados, como en otros procesos, sus dosificaciones deben ser monitoreadas de acuerdo con las propiedades requeridas en el producto final.

Características Típicas del Producto

Propiedades	Método de prueba	Límites de tolerancia
Densidad Aparente	ASTM D1895, IT-CO-PD-0015	0,49 a 0,54
Indice de Fluidez de la Resina Vehiculo	ASTM D1238, IT-CO-PD-0086	5,0
Resistencia al calor	DIN EN 12877-ISO 7724	Máx. 230
Tenor de Aditivo	ASTM D5226; IT-CO-PD-0062	Mín. 3,0

Características Monitoreadas

Propiedades	Método de prueba	Límites de tolerancia
Estado de Suministro	IT-CO-PD-0071	Granulos uniformes y exentos de contaminación
Indice de Fluidez	ASTM D1238, IT-CO-PD-0086	2,00 a 8,00
Tonalida de los granulos		Conforme estándar

Requisitos Reglamentarios

Legislaciones/Normas	Limite de Aplicación
(EU) 10/2011 - Alimentos	Sin restricciónes
94/62/CE	Sin restricciones
ANVISA 105/99 (RDC 17/08, 52/10, 56/12)	Sin restricciones
ASTM F 963 - Juguetes	Sin restricciones
BfR (Alemania)	Sin restricciónes
CONEG	Sin restricciones
EN 71-3 - Juguetes	Sin restricciones
Exento de metales pesados	
FDA 21 CFR	Sin restricciones
Lista Positiva Francesa (Francia)	Sin restricciónes

Las informaciones técnicas y de legislación reproducidas aquí representan lo mejor de nuestra experiencia. No obstante, ninguna responsabilidad podrá ser asumida por resultados prácticos obtenidos sin nuestro control. Existen leyes y reglamentos que deben ser observados por los clientes, y que se aplican también a terceros. Estas informaciones no eximen a los clientes de sus responsabilidades en verificar la adecuación de nuestros masterbatches en el producto final. Para más informaciones consultar nuestro departamento de asistencia técnica.

CROMEX S/A – Unidade São Paulo
Av. Professor Celestino Bourroul, 273 • Limão
São Paulo • SP • CEP: 02710-000
INTERNATIONAL CALLS - Phone: (55 11) 3856.1087

CROMEX S/A – Unidade Bahia
Av. Periférica I, 4312 – Parte A • Centro Ind. Aratú
Simões Filho • BA • CEP: 43700-000

Tel.: (55 11) 3856.1000 • Fax: (55 11) 3966.6973

ADITIVO AX-5848 - 6405848

Requisitos Reglamentarios

Legislaciones/Normas	Limite de Aplicación
NM 300-3 - Juguetes	Sin restricciones
REACH	Sin restricciones
Resolución AP (89) 1	Sin restricciónes
RoHS - 2011/65/EU	Sin restriciónes

Motivo de la revisión: Inclusión de la fluidez
Rev. 7 Fecha: 27.03.2014
Substancias depleciadoras del ozono, compuestos orgánicos volátiles, asbestos, TAA e ITX no son utilizadas como materia prima en la producción de los masterbatches del Cromex.
Este documento fue emitido en 21.03.2019 electronicamente y es valido sin firma

Las informaciones técnicas y de legislación reproducidas aquí representan lo mejor de nuestra experiencia. No obstante, ninguna responsabilidad podrá ser asumida por resultados prácticos obtenidos sin nuestro control. Existen leyes y reglamentos que deben ser observados por los clientes, y que se aplican también a terceros. Estas informaciones no eximen a los clientes de sus responsabilidades en verificar la adecuación de nuestros masterbatches en el producto final. Para más informaciones consultar nuestro departamento de asistencia técnica.

CROMEX S/A – Unidade São Paulo
Av. Professor Celestino Bourroul, 273 • Limão
São Paulo • SP • CEP: 02710-000
INTERNATIONAL CALLS - Phone: (55 11) 3856.1087

CROMEX S/A – Unidade Bahia
Av. Periférica I, 4312 – Parte A • Centro Ind. Aratú
Simões Filho • BA • CEP: 43700-000

Tel.: (55 11) 3856.1000 • Fax: (55 11) 3966.6973