

Polietileno de Alta Densidad SHA7260

Descripción:

La resina SHA7260 es un polietileno de alta densidad diseñado para el sector de moldeo por inyección. Al tener buena fluidez, ofrece fácil procesabilidad y alta productividad, combinadas con alta rigidez y dureza. La estrecha distribución de masa molar le confiere baja tendencia a deformación. Este grado tiene el contenido mínimo de carbono de fuente renovable de 94%, según el método ASTM D6866.

Aplicaciones:

Piezas de pared delgada, Tapas, Utilidades domésticas de pared delgada, Empaque para productos farmacéuticos, Cuencas, Cubetas, Empaque para cosméticos

Propiedades de control:

Característica	Método	Unidades	Valores
Densidad	ISO 1183-1	g/cm ³	0,955
Índice de Fluidez (190° C/2,16 Kg)	ISO 1133	g/10 min	20

Propiedades típicas - Placa¹:

Propiedades de referencia de la placa

Característica	Método	Unidades	Valores
Módulo de Flexión Chord 0,05-0,25 % (b)	ISO 178	MPa	1210
Resistencia al impacto Izod 23 °C (b)	ISO 180	kJ/m ²	8
Temperatura de Ablandamiento Vicat a 10 N (a)	ISO 306	°C	122
Temperatura de Deflexión Térmica a 0,455 MPa (b)	ISO 75	°C	70

¹ Placa moldeada por compresión según el Método ISO 293. Cuerpo de prueba con espesura de: a) 3 mm. b) 4 mm. c) 6 mm.

Observaciones Finales:

1. La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos en nuestros laboratorios y no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. Solo las propiedades y valores que constan en el certificado de calidad constituyen la garantía del producto.
2. Para información regulatoria del producto, consultar el documento regulatorio o contactar al área de Servicios Técnicos.
3. Para obtener información acerca de seguridad, manipulación, protección individual, primeros auxilios y eliminación de residuos, consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).
4. Los valores que constan en este documento pueden cambiar sin previa comunicación de Braskem.